



22,61 kN

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DA FITA

≈ 2.305 kgf

RESULTADO APROXIMADO DA CONVERSÃO

LAUDO FINAL: APROVADO

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Guia destinada à condução, ao controle e ao treinamento de cães, confeccionada em fita tubular de poliéster virgem de alta tenacidade, com largura nominal de 25 mm. Equipada com mosquetão de latão maciço, resistente à corrosão e dotado de sistema de engate rápido. Aplicável a atividades de adestramento, obediência, guarda, proteção, segurança e operações com cães de serviço.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICAÇÃO
Material da fita	Poliéster virgem de alta tenacidade, multifilamentos
Construção	Fita tubular - sem polipropileno como matéria-prima
Largura	Nominal: 25 mm Verificada no laudo: 24,84 mm
Espessura	Verificada no laudo: 1,89 mm
Resistência da fita	22,61 kN - aproximadamente 2.305 kgf
Solidez à fricção	Grau 4 - resultado aprovado
Mosquetão	Latão maciço, resistente à corrosão e com engate rápido
Acabamento	Costuras reforçadas, sem rebarbas ou defeitos visuais
Comprimento e cor	Conforme especificação do item da contratação

NOTA TÉCNICA

O resultado de 22,61 kN (aproximadamente 2.305 kgf) refere-se exclusivamente à fita submetida ao ensaio em condições controladas. Não representa a capacidade de carga da guia completa, das costuras ou do mosquetão, nem corresponde ao peso indicado do animal ou à carga segura de trabalho.

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO

Laudo referente à fita tubular de poliéster de 25 mm utilizada na confecção do produto. Relatório nº 15729, com laudo final aprovado.

fita 25 mm	CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE				REG.007 - Número do Relatório 15729	
Produto	Código da Cor	Cor		Lote	Tipo	
JÚPITER 11	PT4	PRETO		JU11.PT4.220724	Fita Tubular	
Características analisadas:	Unidade	Espec. Mín.	Espec. Máx.	Encontrado	Método	Laudo
Resistência à Tração	kN	15,00	-	22,61	NBR 7337-2014 NBR 15835 Método Interno	Aprovado
Largura	mm	24,00	26,00	24,84	(IT-GQ-001) Método Interno	Aprovado
Espessura	mm	1,70	2,00	1,89	(IT-GQ-002) Método Interno	Aprovado
Cor	Visual	Igual ao Padrão		OK	(IT-GQ-008) AATCC Method 8-2007	Aprovado
Solidez à Fricção	Escala Cinza	4	-	4	NBR ISO 105 Método Interno	Aprovado
Inspeção Visual	-	Sem defeitos		OK	(IT-GQ-010)	Aprovado
Observações						
Métodos e normas de ensaios estão disponíveis para consulta na empresa.						
Esta fita é confeccionada a partir de Poliéster de Alta tenacidade, virgem, multifilamentos e com Resistência à Ruptura $\geq 0,6$ N/tex, conforme determinação da NBR14626, NBR15834, NBR15835, NBR15836 e NBR14629.						
Esta fita não possui Polipropileno como Matéria-Prima.						
NOTA FISCAL Nº:						
Laudo Final						
Aprovado						
Executado por:				Data		
Jamille Bessa Qualidade				terça-feira, 23 de julho de 2024		

Documento reproduzido integralmente para comprovação das características da fita. A autenticidade e a rastreabilidade deverão ser verificadas a partir do documento original apresentado no processo licitatório.